

Granulats : GRAVILLON 4/6 CONCASSE LAVE**Péetrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire**Elaboration :** Concassé Lavé**Usage :** Enrobés**Usage :** Enduits superficiels**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

B I - Ang 1

	d/2		d		D		2D		FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	W	WA24	Pc	Ptc	Ptr	
	0.063	0.5	2	4	5.6	6.3	8	12.5												
Etendue e				10		10														
V.S.S.+U	0.8		6	16		97			24											8
V.S.S.	0.5		5	11		92			20											1
V.S.I.			0	1		82	98	100						50			95	30		
V.S.I.-U			0	0		77	98	100						46			88	23		

Partie informative

Résultats de production

du 04/04/16 au 19/08/16

	0.063	0.5	2	4	5.6	6.3	8	12.5	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	W	WA24	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	0.8	1	3	11	69	91	100	100	10						4.3		99	85	0
Xf+1.25xEcart-types	0.5	1	3	10	70	92	100	100	10						3.3		99	86	0
Moyenne Xf	0.3	0	1	7	61	88	100	100	9	21	27	6	2.594	56	2.1	0.30	98	81	0
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	0	4	52	83	100	100	8						0.8		96	75	0
Minimum	0.1	0	0	4	45	78	100	100	8						1.0		97	74	0
Ecart-type	0.18	0.2	0.9	2.3	7.1	3.5	0.1	0.0	1.0						1.00		1.0	4.0	0.0
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	4	1	1	1	1	1	16	1	5	5	5

