

GRAVILLON 10/14 CONCASSE

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire**Elaboration** : Concassage et Criblage**Usage** : Enrobés**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III - Ang 3

	0.063	2	4	6.3	8	d 10	12.5	D 14	16	1.4D 20	FI	MBF	PSV	W	Pc	Ptc	Ptr
Etendue e						10		10									
V.S.S.+U	2.3			6		22		100			24						17
V.S.S.	2.0			5		17		99			20						10
V.S.I.	0.0			0		7		89					50		50		
V.S.I.-U	0.0			0		2		84					46		43		

Partie informative

Résultats de production

du 09/12/15 au 23/05/16

	0.063	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	FI	MBF	PSV	W	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	1.7	3	3	3	4	14	75	97	100	100	7			1.2	89	38	1
Xf+1.25xEcart-types	1.3	2	2	2	3	14	72	96	100	100	7			1.2	93	38	1
Moyenne Xf	0.8	1	1	1	2	11	65	93	100	100	6		54	0.9	85	35	0
Xf-1.25xEcart-types	0.4	0	0	0	1	8	59	90	99	100	5			0.6	77	32	0
Minimum	0.4	0	1	1	1	8	58	90	99	100	5			0.5	78	33	0
Ecart-type	0.35	0.6	0.6	0.6	0.8	2.3	5.4	2.1	0.3	0.0	1.0			0.20	6.0	3.0	1.0

