

GRAVILLON 4/16 ROULE

Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Roulé Lavé

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	d/2		d		D/2		D		1.4D		2D		FI	W
	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	31.5		
Etendue e					35									
V.S.S.+U	1.8	6	20		65				100				24	
V.S.S.	1.5	5	15		60				99				20	
V.S.I.		0	0		25				84	98	100			
V.S.I.-U		0	0		20				79	97	100			
Ecart-type max					10.61									

Partie informative

Résultats de production

du 03/09/19 au 09/12/19

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.1	1	2	21	46	65	70	87	96	100	100	100	10	3.1
Xf+1.25xEcart-types	0.1	1	2	21	47	64	71	87	95	100	100	100	10	2.9
Moyenne Xf	0.1	0	1	17	39	56	63	83	93	100	100	100	10	2.3
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	13	31	48	56	78	90	100	100	100	9	1.8
Minimum	0.0	0	1	11	26	42	51	76	89	100	100	100	9	1.7
Ecart-type	0.04	0.2	0.3	3.2	6.4	6.7	5.8	3.7	2.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.40

