

# GRAVILLON 8/16 ROULE

**Pétrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

**Elaboration :** Roulé Lavé

28, voie Romaine BP 10626

**Usage :** Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	d/2		d		D				1.4D		2D		FI	W
	0.063	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	31.5			
Etendue e				15		30		15						
V.S.S.+U	1.8	6		22		69		100					24	
V.S.S.	1.5	5		17		57		97					20	
V.S.I.		0		2		27		82		98	100			
V.S.I.-U		0		0		15		77		97	100			
Ecart-type max						9.09								

## Partie informative

Résultats de production

du 03/09/19 au 09/12/19

	0.063	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.1	1	5	17	41	55	82	94	100	100	100	11	3.0
Xf+1.25xEcart-types	0.1	1	4	15	39	51	80	93	100	100	100	11	2.9
Moyenne Xf	0.0	0	3	10	31	43	74	90	100	100	100	11	2.5
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	6	23	35	69	86	100	100	100	10	2.2
Minimum	0.0	0	1	4	18	30	68	86	100	100	100	10	1.9
Ecart-type	0.03	0.3	1.4	3.7	6.5	6.5	4.3	2.8	0.2	0.0	0.0	1.0	0.30

