

# GRAVILLON 16/22 ROULE

**Péetrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

**Elaboration :** Roulé Lavé

28, voie Romaine BP 10626

**Usage :** Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 8	10	12.5	14	d 16	20	D 22.4	1.4D 31.5	FI	W
Etendue e						15		15			
V.S.S.+U	1.8	6				21		100		24	
V.S.S.	1.5	5				16		97		20	
V.S.I.		0				1		82	98		
V.S.I.-U		0				0		77	97		

## Partie informative Résultats de production

du 03/09/19 au 09/12/19

	0.063	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.1	0	0	1	1	5	70	96	100	13	2.0
Xf+1.25xEcart-types	0.0	0	0	1	1	4	65	94	100	14	1.9
Moyenne Xf	0.0	0	0	0	1	3	54	89	100	11	1.7
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	0	2	44	84	100	8	1.4
Minimum	0.0	0	0	0	0	2	38	84	100	8	1.2
Ecart-type	0.02	0.0	0.1	0.2	0.3	0.9	8.2	3.8	0.0	2.0	0.20

