

# SABLE CONCASSE 0/4

**Pétrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire  
**Elaboration :** Concassage et Criblage  
**Usage :** Enrobés

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
28, voie Romaine BP 10626  
57146 Woippy  
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a - Ang 1

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	ECs	W
Etendue e	6						20	10				
V.S.S.+U	14.0						80	100				
V.S.S.	12.0						76	98				
V.S.I.	6.0						56	88	98	100	35	
V.S.I.-U	4.0						52	86			33	
Ecart-type max	1.82						6.06					

## Partie informative

Résultats de production

du 09/09/19 au 10/12/19

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5.6	8	ECs	W
Maximum	11.5	13.0	26	30	38	55	77	98	100	100	38	4.0
Xf+1.25xEcart-types	10.7	12.2	24	27	35	51	74	97	100	100	38	3.0
Moyenne Xf	9.5	10.8	20	23	30	44	67	94	100	100	37	2.2
Xf-1.25xEcart-types	8.3	9.4	17	20	25	37	59	91	100	100	37	1.4
Minimum	8.4	9.6	17	20	25	37	58	90	100	100	37	1.5
Ecart-type	0.97	1.12	2.5	2.9	3.9	5.5	5.9	2.2	0.1	0.0	1.0	0.60

