

SABLE DE REMBLAIS 0/4 ROULE

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire
Elaboration : Roulé
Usage : Lit de pose et zone d'enrobage

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

08*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

0 4

NF P 11-300

D 21 Limite D11

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
V.S.S.		12.0					70						
V.S.I.													

Partie informative Résultats de production

du 18/02/19 au 06/05/20

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	0.3	1.7	5	35	66	78	86	95	100	100	3.60	0.25	13.2
Xf+1.25xEcart-types	0.3	1.3	4	30	61	73	81	93	100	100	3.61	0.26	9.9
Moyenne Xf	0.2	0.9	2	20	49	61	70	88	99	100	3.11	0.22	7.3
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.4	0	10	36	49	60	83	99	100	2.62	0.19	4.8
Minimum	0.1	0.5	1	12	36	48	58	82	99	100	2.41	0.20	4.4
Ecart-type	0.07	0.33	1.2	8.0	10.3	9.6	8.4	4.0	0.3	0.0	0.400	0.030	2.10

