

SABLE ROULE 0/1

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire
Elaboration : Roulé
Usage : Lit de pose et zone d'enrobage

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 1

NF P 11-300

D1

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	2.5	3.15	4	W	VBS
V.S.S.		12.0							100					0.10
V.S.I.		0.0							70					

Partie informative Résultats de production

du 02/05/19 au 03/03/20

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	2.5	3.15	4	W	VBS
Maximum	2.2	3.1	8	50	74	92	99	100	100	100	100	100	8.5	0.05
Xf+1.25xEcart-types	2.1	2.9	9	52	75	92	99	100	100	100	100	100	8.6	0.05
Moyenne Xf	1.2	1.7	6	44	68	90	99	100	100	100	100	100	7.8	0.04
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0.6	4	36	60	87	98	100	100	100	100	100	6.9	0.04
Minimum	0.7	1.2	5	36	60	87	98	100	100	100	100	100	7.0	0.04
Ecart-type	0.71	0.91	1.6	6.4	6.0	2.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.60	0.010

