



GRAVE DE RECYCLAGE 0/63 TOUT BETON

Pétrographie : Matériaux de déconstructions

Elaboration : Concassage et Criblage

Usage : Couche de Forme

Usage : Remblais

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 63

NF EN 13285

F 71 - GNT1 - GR1 Béton

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	63	80	%Enrobés	Rb	Rc	Rg	Ru	Rx	MB	EN_MB0D	W	VBS
V.S.S.+U																	3.00	0.95		
V.S.S.	12.0		35	40	47	60	68	85	99		5.0						2.50	0.80		0.20
V.S.I.	2.0		5	9	16	22	35	55	80											
V.S.I.-U																				

Partie informative

Résultats de production

du 24/02/16 au 23/08/16

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	63	80	%Enrobés	Rb	Rc	Rg	Ru	Rx	MB	EN_MB0D	W	VBS
Maximum	5.5	5.8	23	28	36	43	52	82	98	100									7.2	0.04
Xf+1.25xEcart-types	5.5	5.9	23	28	36	44	52	83	99	100									7.7	0.04
Moyenne Xf	5.1	5.6	22	27	33	41	52	75	93	100	0.0	0.3	89.4	0.0	10.3	0.0	0.88	0.27	5.2	0.04
Xf-1.25xEcart-types	4.7	5.2	22	25	31	38	52	67	87	100									2.7	0.04
Minimum	4.8	5.3	22	26	31	39	52	68	89	100									3.2	0.04
Ecart-type	0.32	0.29	0.6	1.1	2.2	2.2	0.1	6.6	4.7	0.0									2.00	0.000

GRAVE DE RECYCLAGE 0/63 TOUT BETON

Pétrographie : Matériaux de déconstructions
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Couche de Forme
Usage : Remblais

