



GRAVE DE RECYCLAGE 0/63 MIXTE

Pétrographie : Matériaux de déconstructions

Elaboration : Concassage et Criblage

Usage : Couche de Forme

Usage : Remblais

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 63

Norme

NF EN 13285

Catégorie

F 71 - GNT1 - GR1 Mixte

	0.063	0.08	2	4	8	16	31.5	63	80	%Enrobés	Rb	Rc	Rg	Ru	Rx	MB	EN_MB0D	W	VBS
V.S.S.+U																	0.95		
V.S.S.	12.0		40	47	60	68	85	99		30.0							0.80		0.20
V.S.I.	2.0		9	16	22	35	55	80											
V.S.I.-U																			

Partie informative

Résultats de production

du 24/02/16 au 27/09/16

	0.063	0.08	2	4	8	16	31.5	63	80	%Enrobés	Rb	Rc	Rg	Ru	Rx	MB	EN_MB0D	W	VBS
Maximum	7.1	7.5	34	41	52	68	83	97	100	27.4	0.8	31.9	0.0	54.7	1.3	2.37	0.77	6.7	0.10
Xf+1.25xEcart-types	7.0	7.3	33	40	52	67	82	97	100	27.6	0.9	31.6	0.0	54.1	1.2	2.40	0.77	6.6	0.10
Moyenne Xf	6.1	6.4	29	35	45	61	79	96	100	23.5	0.5	27.3	0.0	48.3	0.4	2.27	0.77	5.6	0.09
Xf-1.25xEcart-types	5.2	5.5	24	30	39	54	76	95	100	19.4	0.0	23.1	0.0	42.4	0.0	2.15	0.76	4.6	0.07
Minimum	5.5	5.9	25	32	42	56	76	95	100	19.4	0.0	23.8	0.0	43.8	0.0	2.17	0.76	4.9	0.07
Ecart-type	0.72	0.75	3.6	4.0	5.0	5.1	2.7	0.9	0.0	3.30	0.30	3.40	0.00	4.70	0.60	0.100	0.010	0.80	0.010



GRAVE DE RECYCLAGE 0/63 MIXTE

Pétrographie : Matériaux de déconstructions
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Couche de Forme
Usage : Remblais

