

GRAVILLON 4/8 ROULE

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Roulé Lavé

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 8

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 2	d 4	6.3	D 8	10	1.4D 11.2	14	2D 16	FI	W
Etendue e			15		15						
V.S.S.+U	1.8	6	20		100					24	
V.S.S.	1.5	5	15		95					20	
V.S.I.		0	0		80		98		100		
V.S.I.-U		0	0		75		97		100		

Partie informative Résultats de production

du 18/11/19 au 06/05/20

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	FI	W
Maximum	0.1	0	3	52	92	100	100	100	100	11	4.6
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	2	51	91	100	100	100	100	12	4.6
Moyenne Xf	0.1	0	2	44	88	100	100	100	100	10	3.6
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	37	84	100	100	100	100	9	2.6
Minimum	0.0	0	1	30	80	100	100	100	100	9	2.0
Ecart-type	0.04	0.1	0.5	5.5	2.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.80

